

APPRET ARHS SOB POUR METAL



DESCRIPTIF

- ◇ Assure une protection pour la présentation des fers
- ◇ Assure l'adhérence des couches de finition: polyuréthane ou glycérophthalique
- ◇ Résistant à la détrempe

APPLICATION

- ◇ Pistolet Airless: taux de dissolution 0 à 5 %
- ◇ Pistolet pneumatique: taux de dissolution 8 à 15 %
- ◇ Brosse, rouleau: taux dissolution 0 à 5 %
- ◇ L'application brosse et rouleau est possible uniquement en retouche et sur petites surfaces.

Pour des éléments devant être exposés en extérieur et pour une protection durable, il doit être recouvert dans les 15 jours par une laque glycérophthalique.

Avant l'application de la finition glycérophthalique, on doit procéder si nécessaire à la réalisation des retouches visant à compenser les maigreurs de la première couche.

SUPPORTS D'APPLICATION

- ◇ Matériel agricole
- ◇ Application industrielle
- ◇ Travaux de menuiserie
- ◇ Charpente métallique

CONDITIONNEMENT

- ◇ Stock important
- ◇ Conditionnement à partir de 1kg, 5 kg, 25 kg
- ◇ Envoi rapide sur toute la France
- ◇ Paiement en ligne

