INFORMATION(S) GÉNÉRALE(S)

Type de Produit	Hydrodiluable Transparent Fond
Domaine d'application	Ameublement / Menuiserie Intérieure
Informations Complémentaires	AQUALIT A S-150 est un Fond hydrodiluable. l'application combinée de produits solvantés doit être préalablement testée et validée. Très bonnes propriétiés d'égrénage et de garnissant. Bonne transparence sur la plupart des supports bois.

PROPRIÉTÉS DE BASE DU PRODUIT

Résine	Acrylique
Extrait sec	Approx. 33 % en poids
Viscosité de Livraison	Approx. 800-1000 mPas Brookfield RV # 3/5 @ 23 °C
Densité	Approx. 1,02 kg/l
Diluant	Eau
Durée de Stockage	6 mois dans l'emballage d'origine, non emtamé, stocké dans les conditions définies ci dessous. Lorsque la date de péremption est expirée, contacter notre service technique.
Conditions de Stockage	Entre 15 and 25 °C dans un local propre et sec. Stocker hors gel.

APPLICATION

Méthodes	Pulvérisation
Viscosité d'application ou d'utilisation	Prêt à l'emploi, viscosité de livraison
Épaisseur / Grammage	Approx. 1x120 g/m² film humide
Nettoyage	Makzoclean 8500-070001. Rinçer avec de l'eau après nettoyage avec Makzoclean.
Emballage vide	Elimination en accord avec la règlementation locale.
Remarques	**Epaississant:** Merci de consulter nos services techniques. **Coloration:** Avec des colorants et pates pigmentaires en phase aqueuse.

CONDITIONS DE SÉCHAGE

Akzo Nobel Industrial Finishes SAS 4, rue Pasteur 91580 Etrechy
Tel. +33 (0)1 69 78 70 80 Fax. +33 (0)1 69 78 70 91 www.akzonobel.com/wood

Température de séchage	**Température (°C)**	**20**	**40**
	Temps de (min)		
	Sec au toucher	30	10
	Egrenable	45	15
	Empilable	90	30

Les temps de séchage sont pour 100 g/m² film humide.Les temps de séchages, ci dessus, sont valables à conditions que la circulation d'air et le taux d'humidité soient appropriés de telle manière que l'eau puisse s'évaporer graduellement et n'anticipe pas sur le process de séchage.Doit être séché a min. 20°C.

Informations Complémentaires Séchage

Avant empilage des supports, un refroidissement est requit pour s'assurer que la température de surface n'excède pas 30°C. Assurer une bonne ventilation pour le séchage des produits hydrosolubles. Merci de contacter notre service technique pour des spécifications de séchage adaptées à votre ligne.

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET À LA SANTÉ

Information hygiene, sécurité et environnement

Consulter la Fiche de données de sécurité pour de plus amples informations.

RÉCLAMATION

Réclamation

Réservé exclusivement à usage industriel.Les produits de la Akzo Nobel Wood Coatings sont fabriqués exclusivement pour les utilisateurs professionnels et industriels ayant des connaissances de base quant à l'utilisation et au maniement de produits chimiques/techniques pour la structuration de surfaces. Les instructions d'application de nos produits figurant dans les fiches techniques sont données à titre de recommandations non contraignantes et ne sauraient constituer un engagement quelconque de notre part. Elles sont basées sur notre expérience ainsi qu'une série de tests et sont destinées à faciliter et optimiser le travail de nos clients. Tout écart éventuel par rapport aux conditions de travail idéales relève de la responsabilité de nos clients et peut avoir un effet sur le résultat (final). Ceci ne dispense toutefois pas l'acheteur de son obligation de s'assurer lui-même de l'aptitude de nos produits aux fins envisagées, de préférence par l'application du produit sur un échantillon. En cas de doute concernant le maniement ou l'application du produit acheté, nos experts du service technique ou de notre laboratoire vous renseigneront en toute bonne foi. Nous garantissons, bien entendu, une qualité irréprochable de nos produits conformément aux spécifications produits correspondantes. La responsabilité de l'application des produits fournis relève toutefois exclusivement de l'acheteur. Pour autant que nous n'ayons pas explicitement garanti par écrit les propriétés spécifiques et aptitudes des produits pour une utilisation spécifique définie par contrat, les conseils ou préconisations techniques, bien que donnés en toute bonne foi, ne sauraient être en aucun cas contraignants et ne constituent aucun engagement. AkzoNobel est responsable de l'utilisation de ses produits par ses clients conformément aux conditions générales de vente et de livraison auxquelles nous renvoyons par la présente. La version la plus récente de la fiche technique respective peut être consultée sur notre page web. Toute fiche technique mise à jour annule et remplace les précédentes. Mise à jour le : 2015-09-01.

Akzo Nobel Industrial Finishes SAS 4, rue Pasteur 91580 Etrechy
Tel. +33 (0)1 69 78 70 80 Fax. +33 (0)1 69 78 70 91 www.akzonobel.com/wood